



中华人民共和国国家标准

GB/T 7716—2002



工业用丙烯

Propylene for industrial use—Specification

上海众赫
TEL: 19512203447

2002-10-15发布

2003-04-01实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前　　言

本标准参考国外先进标准对 GB 7716—1987《工业用丙烯》进行了修订。

本标准对原标准的主要修订内容为：

1. 技术要求中,除丙烯含量、烷烃和硫指标未作修订外,其余各项杂质指标均进行了修订,提高了要求;
2. 取消了氢指标项目;
3. 甲醇指标“由必要时测定”修订为“不大于 10 mg/kg”,并注明为型式检验项目;
4. 试验方法中引用了 GB/T 12701—1990《工业用乙烯、丙烯中微量甲醇的测定 气相色谱法》和 1993《工业用轻质烯烃中水分的测定 在线分析仪使用导则》,故修订了附录 A,取消了附

- |附录 A 是标准的附录。
|实施之日起,同时代替 GB 7716—1987。
|中国石油化工股份有限公司提出。
|全国化学标准化技术委员会石油化学分技术委员会归口。
|中国石化北京燕化石油化工股份有限公司化工一厂负责起草。
|主要起草人:崔广洪、赵春德。
· 1987 年 5 月首次发布。



上海众赫

TEL : 19512203447

中华人民共和国国家标准

GB/T 7716—2002

工业用丙烯

代替 GB 7716—1987

Propylene for industrial use—Specification

1 范围

本标准规定了工业用丙烯的要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输、贮存及安全要求。

适用于聚合用丙烯。

C₃H₆

质量: 42.081(按 1999 年国际相对原子质量)

所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均与标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

392—1991 工业用丙烯中烃类杂质的测定 气相色谱法(neq ISO 6380;1981)

394—1993 工业用乙烯、丙烯中微量一氧化碳、二氧化碳的测定 气相色谱法
(neq ISO 6381;1981)

395—1995 工业用乙烯中微量乙炔的测定 气相色谱法

396—2002 工业用乙烯、丙烯中微量氯的测定 电化学法

3—1999 工业用化学产品采样的安全通则(idt ISO 3165;1976)

727—1983 聚合级乙烯、丙烯中微量水的测定 卡尔·费休法(eqv ISO 6191;1981)

1141—1989 轻质烯烃微量硫的测定 氧化微库仑法

2701—1990 工业用乙烯、丙烯中微量甲醇含量的测定 气相色谱法
(neq ISO 8174;1986)

3290—1991 工业用丙烯和丁二烯液态采样法(neq ISO 8563;1987)

549—1993 工业用轻质烯烃中水分的测定 在线分析仪使用导则

和试验方法

丙烯的技术要求见表 1。

表 1 工业用丙烯的技术要求

序号	指标名称	指标		试验方法
		优等品	一等品	
1	丙烯的体积分数/% \geq	99.6	99.2	GB/T 3392
2	烷烃的体积分数/%	余量	余量	GB/T 3392
3	乙烯的含量/(mL/m ³) \leq	50	100	GB/T 3392
4	乙炔的含量/(mL/m ³) \leq	2	5	GB/T 3395

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 2002-10-15 批准

2003-04-01 实施

表 1 (完)

序号	指标名称	指标		试验方法
		优等品	一等品	
5	甲基乙炔和丙二烯的含量/(mL/m ³) ≤	5	20	GB/T 3392
6	氧的含量/(mL/m ³) ≤	5	10	GB/T 3396
7	一氧化碳的含量/(mL/m ³) ≤	2	5	GB/T 3394
8	二氧化碳的含量/(mL/m ³) ≤	5	10	GB/T 3394
9	丁烯和丁二烯的含量/(mL/m ³) ≤	5	20	GB/T 3392
10	硫的含量/(mg/kg) ≤	1	5	GB/T 11141
11	水的含量/(mg/kg) ≤	10	10 ¹²	附录 A ²⁾
12	甲醇的含量/(mg/kg) ≤	10		GB/T 12701

也可以由供需双方协调确定。

修订时,GB/T 3727—1983正在修订中,待该国家标准新版本实施之日起本标准的附录A即停止

13290 技术要求采取样品。

表 1 所规定的所有项目均为型式检验项目,除甲醇项目外,其他项目均为出厂检验项目。丙烯可在成品贮罐或产品输送的管道上取样。当在成品贮罐取样时,以该罐的产品为一批;取样时,可以根据一定时间(8 h 或 24 h)或同时发往某地去的同等质量的、均匀的产品为

丙烯应由生产厂的质量检验部门进行检验。生产厂应保证所有出厂的产品都符合本标准的。工业用丙烯都应附有质量证明书。质量证明书注明:生产企业名称、详细地址、产品名、批号、生产日期、净重及本标准编号等。

结果不符合本标准相应等级要求时,则必须重新加倍取样,复验。复验结果即使只有一项不符合本标准相应等级要求时,则该批产品应作降等或不合格品处理。

产品后有权按本标准进行验收,验收期限由供需双方协商确定。

运输和贮存

丙烯的包装、标志、运输和贮存应执行《压力容器安全技术监察规程》和使用压力容器的安

丙烯可采用铁路、汽车槽车以及管道输送。用铁路、汽车槽车运输工业用丙烯产品时,除了执行《压力容器安全技术监察规程》外,必须遵守《液化气体铁路罐车安全监察规程》和《液化气体汽车罐车安全监察规程》。



TEL: 19512203447

上海众森

7 安全要求

7.1 根据对人体损害程度,丙烯属于低毒物质。在生产装置的区域内最大允许浓度为 300 mg/m³。当浓度超过此范围时,吸入丙烯气体会引起头昏、头痛和产生麻醉作用。

液态丙烯溅到皮肤上,会引起皮肤冻伤。因此在整个采样过程中操作者应戴用护目镜和良好绝热的

塑料或者有橡胶涂层的手套。

中毒时的紧急救护办法：给予新鲜空气或输给氧气，进行人工呼吸。

7.2 丙烯为易燃介质，在大气中爆炸极限的体积分数为2.0%～11.1%。自燃点为455℃。因此，一切预防措施应考虑如何避免形成爆炸气氛。采样现场要求具有良好的通风条件，尤其在冲洗操作时更应注意。

7.3 消防器材：在火源不大的情况下，可使用二氧化碳和泡沫灭火器、氮气等灭火器材。

7.4 电气装置和照明应有防爆结构，其他设备和管线应良好接地。

7.5 采样时除了执行GB 3723外，还应执行国家关于《压力容器安全技术监察规程》中有关规定。



上海众巍
TEL: 19512203447

附录 A

(标准的附录)

工业用丙烯中微量水的测定

A1 适用范围

本附录规定了采用卡尔·费休法或湿度计法测定工业用丙烯中微量水分。

A2 卡尔·费休法

按 GB/T 3727 所规定的技术要求进行测定。

A3 湿度计法

1549 所指导的为原则,选用灵敏度不低于 0.000 1% (质量分数)适用于丙烯的湿度计,按定的操作步骤进行测定。

项

气态试样转变为气态时,必须先经减压后,再进入用热水或蒸汽加热的蒸发器,以便使试样保证气态试样的温度不低于 15 C。

测量室的气态试样不得含有尘埃颗粒或水滴,可用不锈钢烧结砂芯(孔径约为 5 μm~除去尘埃颗粒。

使用清洁、干燥的不锈钢管输送气态试样,其长度应尽可能短。切勿使用橡胶或聚氯乙烯



上海众赫

TEL: 19512203447